



### Luchtdicht tape

is een milieuvriendelijke tape met een extreem hoge kleefkracht op (stel-) kozijnen en diverse soorten alkalische ondergronden. Luchtdicht tape is zonder primer toe te passen en beschikbaar in vijf verschillende breedtes (van 75 – 250 mm). Het is gecertificeerd voor lucht-, waterdichtheid en dampdoorlatendheid.

### Toepassing

Luchtdicht Tape is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van naden en kieren bij (stel-)kozijn aansluitingen. Luchtdicht Tape is luchtdicht maar diffuus-open (ademend), waardoor er geen risico bestaat voor ophopingen van vocht en dus het ontstaan van schimmels. Uitstekend toepasbaar bij luchtdicht bouwen, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Bijvoorbeeld voor het realiseren van een lucht- (en water)dichte verbinding tussen gevelelementen en de draagconstructie.

### Producteigenschappen

Luchtdicht Tape hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden. De tape heeft een extreem hoge kleefkracht op (stel-)kozijnen en diverse soorten alkalische ondergronden. Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie. Luchtdicht Tape is milieuvriendelijk en EC1 Plus gecertificeerd.

Beperkingen: niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.

### Productgegevens

- Dichtheid: 350 g/m<sup>2</sup>
- Rek bij breuk (foil): lengte: 80%, breedte 130%
- Brandgedrag: E
- Sd-waarde (DIN 4108 T.3): 1.0 m (EN 1931)
- Temperatuur bestendigheid: -40°C tot +80°C
- Applicatie temperatuur: +5°C tot +40°C

### Levering/verpakking

Type	breedte (mm)	rollengte per stuk	aantal per doos
Luchtdicht Tape	75	25 meter	5 st.
Luchtdicht Tape	100	25 meter	4 st.
Luchtdicht Tape	150	25 meter	2 st.
Luchtdicht Tape	200	25 meter	2 st.
Luchtdicht Tape	250	25 meter	1 st.

Levertermijn op aanvraag.

### Opslag/houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

### Testrapporten/certificaten

Emicode EC1 Plus

### Verwerking

Een algemene regel is om bij de voegbreedte 100 mm op te tellen, 50 mm aan elke kant. De minimale onderlinge overlap van Lucht- dicht Tape is ten minste 40 mm voor beide zijden.

### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Niet poreuze oppervlakken grondig reinigen met behulp van Ontvettings- en reinigingsmiddel Cleaner (art. nr. W400010010, een niet agressief middel voor niet poreuze ondergronden, transparant, inhoud 500ml) en twee doeken. Poreuze oppervlakken voorbehandelen met weinig water om oppervlak af te spoelen. Een hechttest wordt altijd geadviseerd.

### Schoonmaken

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met cleaner en/of water en zeep.

---

### **Opmerkingen**

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.