




Afmetingen:



Mogelijke breedtes (B): 50mm

Levering/verpakking

Breedte (mm)	Onder-verpakking	Grote verpakking
50	20	100

Levertermijn op aanvraag.

Testrapporten/certificaten

Volgens NBN EN 845-3:2013



Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Muurwapening rond epoxy

is een geprefabriceerde muurbewapening van verzinkte staaldraad, bestaande uit evenwijdig lopende draden die door puntlassen verbonden zijn met een doorlopende zigzagdraad, met als doel scheurvorming in muren te vermijden en de weerstand van de gehele muurconstructie te verhogen.

Toepassing

Wordt toegepast als muurwapening bij mortelvoegen in een agressieve omgeving (gewoon metselwerk).

Productgegevens

Elasticiteitsgrens Re	500MPa
Treksterkte Rm	550MPa
Treksterkte vd. Laspunten	> 2500N
Zinklaag	Warmbad verzinkt met 60g/m ² zink
Epoxylaag	Min. 80g/m ²

