



Vezelbeton BSN slang

Toepassing

Wordt toegepast als afstandhouder voor grote vloeroppervlakken.

Producteigenschappen

De vezelbeton afstandhouders zijn bestendig tegen hoge belasting, vries-dooi, indringing van water, chemische stoffen en chloriden. Deze eigenschappen voldoen aan het Duitse "DBV-Merkblatt".

De slingervorm van de BSN blijft deze stabiel liggen op de 'punt'. Hierdoor is de BSN inzetbaar voor zichtwerk.

Kan worden verkregen met noppen hierdoor krijgt men een kleiner oppervlakte met de bekisting hierdoor ontstaat een goede omhulling met beton.

Productgegevens

Betonsterkte: C35/45

Samenstelling: HSR cement en kunststofvezels

- Hierdoor blijft de gehele betondekking van de vloerplaat gevrijwaard van ijzer.
- Vezelbeton wordt versterkt door een geïntegreerde nylonstreng die zorg voor een betere en stevigere samenhouding.
- Heeft een gemiddelde maximale waterindringing van 20 mm.

Lengte 800mm met noppen

Artikelnummer	dekking	lengte	Kg/st
F200200825	25	800	0,840
F200200830	30	800	0,900
F200200835	35	800	1,030
F200200840	40	800	1,090
F200200845	45	800	1,400
F200200850	50	800	1,730
F200200860	60	800	1,950
F200200870	70	800	2,275

Lengte 800mm zonder noppen

Artikelnummer	dekking	lengte	Kg/st
F200210830	30	800	0,900
F200210835	35	800	1,030
F200210840	40	800	1,090
F200210845	45	800	1,400
F200210850	50	800	1,730
F200210860	60	800	1,950
F200210870	70	800	2,275

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Met noppen

Artikelnummer	St/pallet
F200200825	1400
F200200830	1250
F200200835	1100
F200200840	800
F200200845	700
F200200850	600
F200200860	500
F200200870	400

Zonder noppen

Artikelnummer	St/pallet
F200201030	900
F200201035	750
F200201040	600
F200201045	500
F200201050	400
F200201055	400
F200201060	350
F200201070	300

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.