



Betonrib 10

Traditionele dekkingsrib

Toepassing

Toepasbaar als dekkingsrib voor vloerwapening.

Producteigenschappen

- Betonkwaliteit minimaal C 35/45
- Waterindringing : maximaal 25mm op gemaakte betonkubussen die 28 dagen geconditioneerd zijn alvorens getest te worden
- Gecertificeerde toeslagmaterialen
- Zandzeefanalyse met continu controle van zandkwaliteit en opbouw van de korrelgrootte
- Maximale watercementfactor van 0,45

Productgegevens

Op elke dekkingsrib staat de dekkingsmaat vermeld

Type	Dekking (mm)	Afmetingen (mm)
Betonrib 10	25	45 x 230
Betonrib 10	30	45 x 230
Betonrib 10	35	45 x 230
Betonrib 10	40	45 x 230
Betonrib 10	50	45 x 230
Betonrib 10	55	40 x 230
Betonrib 10	60	50 x 300
Betonrib 10	65	50 x 250
Betonrib 10	70	80 x 460
Betonrib 10	70	80 x 230
Betonrib 10	100	80 x 230

Andere afmetingen op aanvraag.

Levering/verpakking

Dekking (mm)	St/bundel	St/pallet	kg/st
25	24	1920	0,540
30	24	1920	0,583
35	20	1600	0,700
40	16	1280	0,875
50	12	720	1,500
55	12	720	1,600
60	9	540	2,000
65	9	720	1,570
70	1	200	2,330
70	1	400	2,750
100	1	250	3,860

Levertermijn op aanvraag.

Testrapporten/certificaten



KOMO gecertificeerd

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.